























































Werkstoff - Beispiele für partielle Härtungen

Mögliche Härtetiefe
 max. 2 mm 
 max. 4 mm 
 max. 6 mm 
 über 6 mm 



Vergütungsstähle		Härte in HRc			
		50	55	60	65
C 35	1.0501				
35 S 20*	1.0726				
Ck 35	1.1181				
Cf 35	1.1183				
C 45	1.0503				
45 S 20*	1.0727				
Ck 45	1.1191				
Cf 45	1.1193				
Cf 53	1.1213				
60 S 20*	1.0728				
Ck 60	1.1221				
Cf 70	1.1249				
79 Ni 1	1.6971				
36 Mn 5	1.5067				
40 Mn 4	1.5038				
37 MnSi 5**	1.5122				
38 MnSi 4**	1.5120				
46 MnSi 4**	1.5121				
53 MnSi 4**	1.5141				
45 Cr 2	1.7005				
34 Cr 2	1.7033				
37 Cr 4	1.7034				
38 Cr 4	1.7043				
41 Cr 4	1.7035				
42 Cr 4	1.7045				
34 CrMo 4	1.7220				
41 CrMo 4	1.7223				
42 CrMo 4	1.7225				
49 CrMo 4	1.7238				
50 CrMo 4	1.7228				
50 CrV 4	1.8159				
58 CrV 4	1.8161				
30 CrNiMo 8	1.6580				
34 CrNiMo 6	1.6582				
36 CrNiMo 4	1.6511				
Werkzeugstähle					
X 41 CrMoV 5.1	1.2344				
86 CrMoV 7	1.2327				
Rostfreie Stähle					
X 20 Cr 13	1.2082				
X 40 Cr 13	1.2083				
X 90 CrMoV 18	1.4112				
X 90 CrCoMoV 17	1.4535				
X 105 CrMo 17	1.4125				
Kugellagerstahl					
100 Cr 6	1.3505				
Ventilstähle					
X 45 CrSi 9 3	1.4718				
X 80 CrNiSi 20	1.4747				
Gusswerkstoffe					
GG 25	0.6025				
GTS 45					
GTS 65					
GGG 60	0.7060				
GGG 70	0.7070				

Einsatzstähle nach Aufkohlung geeignet; z.B. Ck 15, 16 MnCr 5, 20 MnCr 5, 15 CrNi 6 etc.
Sinterwerkstoffe bei Grundlage Eisen-Kohlenstoff sind Härtungen möglich

Die angegebenen Werte sind als Anhaltswerte zu betrachten; sie können je nach Werkstückform, Vorbehandlung oder Härteverfahren variieren.

*) größere Härteschwankungen möglich **) umwandlungsfreundlich, aber risseempfindlich